

	<h1>BOLETIM TÉCNICO</h1>	
<b>Produto</b>	<b>ESMALTE SINTÉTICO STANDARD</b>	
<b>Classificação</b>	Conforme Norma NBR 15494 e NBR 11702 de julho de 2010 da ABNT – Tipo 4.2.1.2 - Linha Standard	
<b>Descrição</b>	Sua formulação é de boa qualidade, garantindo maior proteção e facilidade de limpeza, reduzindo a aderência de sujeira. Proporcionam superior acabamento e boa resistência ao intemperismo. Fácil de aplicar possui alto poder de cobertura e rendimento, além de secagem rápida. É oferecida no acabamento brilhante que destaca com nobreza as características da superfície pintada, com alta durabilidade e proteção.	
<b>Indicação</b>	Ideal para superfícies externas e internas de metais ferrosos, galvanizados, madeira, cerâmica não vitrificada e alvenaria.	
<b>PROPRIEDADES FÍSICO - QUÍMICAS</b>		
<b>Peso específico</b>	0,980 a 1,100 g/cm <sup>3</sup>	
<b>VOC ( compostos orgânicos voláteis, com exceção da água)</b>	225,0 g/L	
<b>Sólidos por peso ( NBR 15315)</b>	36 - 38	
<b>Sólidos por volume</b>	32 - 34	
<b>Ponto de Fulgor</b>	37°C	
<b>Viscosidade</b>	80 - 90 UK	
<b>INFORMAÇÕES TÉCNICAS</b>		
<b>Embalagem</b>	0,9 e 3,6 L.	
<b>Acabamento</b>	Brilhante	
<b>Composição Química</b>	Resina Alquídica de Soja, Pigmentos Orgânicos e inorgânicos, aditivos especiais e Aguarrás.	
<b>Validade</b>	Valendo por 36 meses após a data de fabricação, mantendo a embalagem fechada, em local coberto, fresco, seco e ventilado, longe de fontes de calor.	
<b>DADOS DE APLICAÇÃO</b>		
<b>Preparação de superfície</b>	Conforme a norma NBR 13245, a superfície deve estar limpa, firme, seca e isenta de poeira, graxa, mofo ou sabão. Superfícies brilhantes devem ser lixadas até a perda de brilho. Não aplicar o produto sobre madeiras deterioradas e infectadas por fungos ou cupins. Raspe para remover partes soltas. Lixe para a eliminar o brilho, impurezas e para uniformizar a superfície. Superfície com mofo: Lavar com água sanitária, enxaguar e aguardar a secagem.	
<b>Diluyente</b>	Aguarrás Dacar	
<b>Método de diluição</b>	Pincel ou rolo de espuma – Diluir com 10 % com Aguarrás Dacar ( 011.999 ) Pistola – Diluir até 20 % com Aguarrás Dacar ( 011.999 )	
<b>Número de demãos</b>	2 a 3 demãos, dependendo das condições da superfície pode ser necessário um número maior de demãos.	
<b>Secagem ( NBR 15311)</b>	5 a 6 horas ao toque; 10 horas entre demãos; 24 horas final.	
<b>Rendimento</b>	até 30 m <sup>2</sup> /Galão 3,6L /demão. variando de acordo com a diluição, rugosidade e absorção do substrato.	

**Limpeza**

Limpe as ferramentas com Aguarás Dacar

**PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE****Madeira**

- Madeira Nova : Lixar a superfície para eliminação de farpas. Aplicar uma demão de Fundo Sintético Nivelador (222.999). Aguardar secagem e aplicar a tinta de acabamento.
- Madeira (repintura): Lixar a superfície para eliminação de farpas e de pó.
- Madeira Resinosa: Lavar a madeira com Thinner, aguardar a secagem e repetir o processo. Aplicar uma demão de Fundo Sintético Nivelador (222.999). Aguardar secagem e aplicar a tinta de acabamento.

**Metais**

- Ferro novo (sem ferrugem): Lixar e limpar a superfície com pano embebido em Aguarás Dacar. Aplicar uma demão de Fundo Zarcão Laranja Dacar – 004.999. Aguardar secagem e aplicar a tinta de acabamento.
- Ferro com ferrugem: Fazer a total remoção da ferrugem utilizando lixa ou escova de aço e limpar a superfície com pano embebido em Aguarás Dacar. Aplicar uma demão de Fundo Zarcão Laranja Dacar – 004.999. Aguardar secagem e aplicar a tinta de acabamento.
- Ferro (repintura): Lixar e limpar a superfície com pano embebido em Aguarás Dacar. Aguardar secagem e aplicar a tinta de acabamento.
- Galvanizados: Deve-se aplicar uma demão de Fundo para Galvanizados Dacar – 024.999. Aguardar secagem e aplicar a tinta de acabamento.

**OBSERVAÇÕES GERAIS**

- Manter a embalagem fora do alcance de crianças e animais.
- Em caso de inalação, retire a vítima da área contaminada. Em contato com a pele e olhos, lave com água e sabão em abundância por 15 min (mínimo). Se ingerido, não provoque vômito; chamar / encaminhar ao médico.
- Evite inalação dos vapores, principalmente na aplicação com pistola, usando máscara protetora, luvas e óculos de segurança apropriados.
- Durante a aplicação e secagem, o ambiente deve estar ventilado.
- Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperaturas abaixo de 10°C e umidade superior a 85%.
- Ao abrir a embalagem, mexer até a homogeneização.
- Não diluir o produto com Thinner pois a aplicação pode perder brilho. Utilize sempre o Aguarás Dacar.
- Ao transportar a embalagem deve-se tomar cuidado para que a mesma fique em pé e coberta durante todo o percurso evitando o tombamento do produto.
- A embalagem não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada.
- Uma característica natural do esmalte sintético é a tendência de perda gradativa de brilho em ambientes externos e amarelecimento de tonalidades branca e gelo em superfícies internas, porém estas características não influenciam na resistência ou durabilidade da pintura.

**DESEMPENHO DO PRODUTO**

Suas características serão resguardadas, desde que seja corretamente conservada e utilizada de acordo com as instruções do fabricante. O desempenho do produto que V. Sa tem em mãos, depende das condições ideais de preparação de superfície onde será aplicado e de fatores externos, alheios ao controle do fabricante: uniformidade, isenção de graxas, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimento técnico e prático do aplicador e em outros casos excepcionais. Este boletim é meramente orientativo e não deve ser considerado como garantia ou especificação de qualidade. O consumidor deve observar os procedimentos e normas vigentes perante o Código de Defesa do Consumidor

**CONTATOS**

**Dacar Química do Brasil S/A**  
**R: Tavares Lyra, 2200. - São José dos Pinhais – PR - CEP: 83065-180**  
**Fone: (0xx41) 3382-3332 / Fax: (0xx41) 3382-3466**  
**dacar@dacar.ind.br**  
**Químico Responsável - Sérgio Françozi - CRQ-IX 09200428**

Revisado em

*18/05/2017*